



Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

SCHWEIZERISCHES HAGELREGISTER HSR

VKF Prüfbestimmung Nr. 20

Sandwichelement

© Copyright 2011 Bern by VKF / AEAI

Die aktuellste Ausgabe dieses Dokumentes finden Sie im Internet unter www.hagelregister.ch

Online zu beziehen unter www.hagelregister.ch

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Bundsgasse 20

Postfach

CH - 3001 Bern

Tel 031 320 22 22

Fax 031 320 22 99

E-mail mail@vkf.ch

Internet www.vkf.ch

Inhaltsverzeichnis

20	Sandwichelement	4
20.1	Allgemeines	4
20.2	Einsatzzweck	4
20.3	Probekörper	4
20.4	Versuchsaufbau	5
20.5	Vorlagerung der Probe	5
20.5.1	Metall basiertes Sandwichelement	5
20.5.2	Kunststoff basiertes Sandwichelement	5
20.5.3	Zement basiertes Sandwichelement	5
20.5.4	Holz basiertes Sandwichelement	5
20.6	Vorbehandlung der Probe	6
20.6.1	Metall basiertes Sandwichelement	6
20.6.2	Kunststoff basiertes Sandwichelement	6
20.6.3	Zement basiertes Sandwichelement	6
20.6.4	Holz basiertes Sandwichelement	6
20.7	Beschussort und Beschusswinkel	6
20.8	Bauteilfunktion	7
20.9	Schadenkriterium	7
20.10	Messmethode	7
20.11	Vorhandene Normen und Reglemente (nicht abschliessend)	7

20 Sandwichelement

20.1 Allgemeines

Die Prüfbestimmung für die Kategorie Sandwichelement beinhaltet zusätzliche, bauteilspezifische Bestimmungen für die Standardprüfung, welche nicht in den Allgemeinen Prüfbestimmungen geregelt sind.

Das Sandwichelement besteht aus einem Kern und mindestens zwei Deckschichten. Die Deckschicht besteht aus Materialien wie Metall, Faser-Kunststoff, Faserzement, Holz oder Kunststoff. Die einzelnen Schichten werden maschinell im Werk oder manuell vor Ort miteinander permanent verbunden.

Häufige Anwendungsformen der Sandwichelemente sind: Metall-Kunststoffplatten, Faser-Kunststoff-Platten, Faserzementplatten und Holzwerkstoffplatten. Die Sandwichelemente werden oft mit einem wärmedämmendem Kern gebaut; als Wärmedämmkern kann beispielsweise Polyurethan (PUR), Polyisocyanurat (PIR), Polyvinylchlorid (PVC), Phenolharz oder Polystyrol eingesetzt werden.

Massgebend für den Widerstand gegen Hagel sind die Deckschicht, der Verbund Deckschicht zum Kern und der Kern selbst. Eine äussere Beschichtung kann das Widerstandsverhalten beeinflussen. Aufgrund der Deckschicht wird das Sandwichelement unterteilt in:

- Metall basiertes Sandwichelement
- Kunststoff basiertes Sandwichelement
- Zement basiertes Sandwichelement
- Holz basiertes Sandwichelement

Die folgenden Bestimmungen zur Prüfung gelten immer für das Metall basierte, Kunststoff basierte, Zement basierte oder Holz basierte Sandwichelement, ausser es wird in einem Unterkapitel auf eine unterschiedliche Behandlung hingewiesen.

20.2 Einsatzzweck

Das Sandwichelement wird an der Fassade oder am Dach eingesetzt.

20.3 Probekörper

Der Probekörper setzt sich aus 3 Platten zusammen, welche einen T-förmigen Stoss bilden (Abbildung 1). Die Platten sind mit originalen Befestigungsmitteln zu verbinden und die Stösse sind praxisgerecht auszubilden. Der Probekörper hat eine minimale Länge von 1200 mm und eine minimale Breite 1000 mm.




Abbildung 1 Zusammensetzung des Probekörpers (Masse in Millimeter)

20.4 Versuchsaufbau

Der Probekörper wird auf der Unterlage abgestützt und verbunden.

20.5 Vorlagerung der Probe

20.5.1 Metall basiertes Sandwichelement

Der Probekörper muss mindestens 3 Tage bei Prüfklima gelagert werden.

20.5.2 Kunststoff basiertes Sandwichelement

Der Probekörper muss mindestens 3 Tage bei Prüfklima gelagert werden.

20.5.3 Zement basiertes Sandwichelement

Der Probekörper muss mindestens 28 Tage alt sein und wird mindestens 3 Tage bei Prüfklima gelagert.

20.5.4 Holz basiertes Sandwichelement

Die Probe wird mindestens 7 Tage bei einer Raumtemperatur von 20° und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65% ± 5% gelagert.

20.6 Vorbehandlung der Probe

20.6.1 Metall basiertes Sandwichelement

Grundsätzlich ist keine Vorbehandlung nötig, ausser der Kern besteht aus Kunststoff. In diesem Fall richtet sich die Vorbehandlung nach 1.1.6.2.

20.6.2 Kunststoff basiertes Sandwichelement

Die Oberfläche wird vor dem Beschuss mit Eis während 3 Minuten abgekühlt.

20.6.3 Zement basiertes Sandwichelement

Die Probeoberfläche wird mit einem nassen Schwamm 3-mal in Intervallen von 30 s angehäst.

20.6.4 Holz basiertes Sandwichelement

Die Holzoberfläche wird mit einem nassen Schwamm 3-mal in Intervallen von 30 s angehäst.

20.7 Beschussort und Beschusswinkel

Der Probekörper wird an 3 Stellen beschossen (Abbildung 2):

- Fläche: die Fläche wird unter Berücksichtigung des minimalen Abstandes beschossen (150 mm zwischen den Beschussorten)
- Rand: mit Abstand von $1/5$ des Projektildurchmessers vom Rand. Der Abstand zwischen den Beschussorten beträgt minimal 150 mm. Der Eckpunkt ist zu beschiessen.
- Stosszone: diese Zone ist 50 mm breit. Der 3-fache Stosspunkt (Zusammentreffen der 3 Platten) ist zu beschiessen.

Der Probekörper kann mehrmals beschossen werden, allerdings muss der Abstand zwischen den Beschussorten mindestens 150 mm betragen. Der Beschusswinkel ist 45° für Bauteile der Fassade und 90° für Bauteile am Dach. Sind weitere Schwachstellen vorhanden, müssen diese zusätzlich geprüft werden (Verweis auf Teil A).




Abbildung 2 Beschussorte des Sandwichelements im Grundriss (Masse in Millimeter, $x = 1/5$ Projektildurchmesser)

20.8 Bauteilfunktion

Das Sandwichelement wird auf Wasserdichtheit und Aussehen geprüft. Muss der Stoss zwischen zwei Bauteilen wasserdicht sein, so wird er ebenfalls geprüft.

20.9 Schadenkriterium

Wasserdichtheit: Die Wasserdichtheit des Bauteils ist gegeben, solange die Deckschicht rissfrei und bruchfrei ist. Auch darf sich die Deckschicht nicht vom Kern lösen. Ist ein Riss oder Bruch vorhanden oder löst sich die Deckschicht vom Kern, gilt das Sandwichelement als beschädigt in Bezug auf die Wasserdichtheit. Der Stoss gilt als wasserdicht, solange er keine durchgehende Öffnung aufweist. Ist eine durchgehende Öffnung im Bereich des Stosses festzustellen, so ist das Bauteil beschädigt.

Aussehen: Die Funktion ‚Aussehen‘ für das Sandwichelement ist erfüllt, solange keine Delle, Abplatzung oder Materialverstreckung vorhanden ist. Ist eine Delle, Abplatzung oder Materialverstreckung sichtbar, gilt das Bauteil in Bezug auf das Aussehen als beschädigt.

20.10 Messmethode

Wasserdichtheit: Die Funktion Wasserdichtheit wird visuell und von blossem Auge im Gegenlicht auf Risse, Brüche oder im Stossbereich Öffnungen untersucht (Abstand Probekörper – Prüfer maximal 0.5 m). Ist kein Riss, Bruch oder im Stossbereich eine Öffnung sichtbar, muss der Vakuumtest nach EN 13583 durchgeführt werden. Die Schichtablösung wird durch Klopfen oder im Zweifelsfalle durch Aufschneiden festgestellt.

Aussehen: Das Aussehen des Sandwichelements wird visuell bei allen möglichen Lichtverhältnissen und bei verschiedenen Winkeln zum Probekörper im Abstand von 5 m zum Probekörper überprüft.

20.11 Vorhandene Normen und Reglemente (nicht abschliessend)